



HOJA TECNICA (TDS)

K-1004

ADHESIVO VINILICO EXTRA

USO PROFESIONAL

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de elevada elasticidad especialmente formulado para el pegado de parquet, sobre carpeta cementicia, mármol, baldosa, cerámicos, etc. De gran tenacidad y rápido anclaje con menor transferencia de humedad a la madera.

2. PROPIEDADES TÍPICAS

Base Química: Dispersiones de acetato de polivinilo, cargas, fibras y aditivos especiales.

Color: Ocre.

Olor: Característico.

Viscosidad Brookfield (IRAM 1109 A12): 120000-150000 centipoises a 25°C.

Peso Especifico (IRAM 1109 A2): 1,20 +/- 0,02

Sólidos en peso (IRAM 12109 A8): 71 % +/-1% 2 horas a 110 °C.

Resistencia a la tracción (ASTM D4541): 0,55 N/mm²

pH: 4-5

Sedimentación: No posee.

3. INDICACIONES DE TRABAJO-MODO DE USO

Condiciones del sustrato:

La superficie debe ser firme, pareja y uniforme, sin descascararse ni desgranarse, debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo y/o grasas, yeso, pinturas, etc.

Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 35° C.

Humedad ambiente: Menor al 85 %.

Humedad residual de la carpeta: Hasta 2 %.

Mezcla para la carpeta: 3x1 concreto sin cal, la misma no debe desgranarse.

Espesor de la carpeta: 2 a 3 cm.

Tiempo de secado de una carpeta nueva: 30 días por centímetro de espesor.*

Humedad máxima de la carpeta en el momento del pegado: 2 a 2,5 %.

Importante: En planta baja verificar el aislamiento de la humedad.

Humedad de la madera a colocar: Entre 9 y 13 %.

Rendimiento: 600 a 800 gramos por m² (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la carpeta)

Pulido: Esperar mínimo 7 días.*

* Estos tiempos pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas de humedad y temperatura ambiente.

Plastificado: Esperar un mínimo de 60 días.



HOJA TECNICA (TDS)

K-1004

ADHESIVO VINILICO EXTRA

USO PROFESIONAL

Dilución: No necesita.

Vida Útil: En envase original cerrado, 6 meses.

4. FORMA DE APLICACIÓN

Sugerimos aplicar la Imprimación K-1008 antes de realizar el pegado.

Aplicar con espátula dentada extendiendo el producto en superficies no mayores a los 2 m², evitando de esta manera el secado superficial de la película de adhesivo.

5. LIMPIEZA

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

6. PRECAUCIONES

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de fuentes de calor.

Producto No Inflamable.

No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

7. PRIMEROS AUXILIOS

Si detecta irritación en piel o mucosas lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos. Ante ingestión, no induzca al vomito e ingiera mucha agua.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-Policlínico Posadas: 4658-7777.

8. PRESENTACIONES

Kekol K-1004 se expende en potes de 1 kilo, baldes de 5, 12 y 25 Kilos, tambores de 220 kilos.

8. OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto, solicite y lea la Hoja de Datos de Seguridad.

La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que QUIMICA KEKOL SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.



HOJA TECNICA (TDS)

K-1004

ADHESIVO VINILICO EXTRA

USO PROFESIONAL

Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las Hojas de Datos Técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico a través de nuestra pagina WEB www.kekol.com.ar, por teléfono al (011) 4484-3924 o por email a info@kekol.com.ar

No hay información adicional

“Las informaciones de esta TDS (Hoja Técnica) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que envuelva el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario”
