



HOJA TECNICA (TDS)

K-1007

ADHESIVO VINILICO PARA PISOS FLOTANTES

TIPO D3 CUMPLE CON LA NORMA DIN EN 204/205

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de rápido secado, buena resistencia a la humedad y perfecto anclaje. Soporta temperaturas hasta 80°C-90°C. Uso interior.

Aplicaciones

- Encolado de puertas, ventanas y escaleras, con exigencias a la humedad.
- Encolado de superficies de papel decorativo.
- Encolado de cantos en posiciones estáticas.
- Encolado de superficies de laminados de alta presión.
- Encolado de macizos de madera.
- Prensados por alta frecuencia.
- Encolado de pisos.
- Sellado de juntas entre maderas

2. PROPIEDADES TÍPICAS

Base Química Acetato de polivinilo.

Color: Blanco.

Olor: Característico.

Viscosidad Brookfield: 12000-15000 cps a 25°C

Peso Especifico (IRAM 1109 A2): 1,02 +/- 0,02

Sólidos en peso (IRAM 12109 A8): 50% +/-1% 2 horas a 110°C.

Resistencia a la compresión: > 8 N/mm²

Resistencia al arrancamiento: > 0,8 N/mm²

Punto de inflamación (IRAM IAP A 6507): 27°C

Uso: Interior

3. INDICACIONES DE TRABAJO-MODO DE USO

Condiciones del sustrato:

La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos.

Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 35° C.

Humedad ambiente: Menor al 85%.

Humedad residual de la carpeta: Hasta 6%.

En el caso de aplicaciones sobre losa radiante la temperatura de la misma no deberá sobrepasar los 30°C durante las primeras 24 horas.

Rendimiento: 5 m²/litro dependiendo de la absorción del sustrato.

Secado entre manos: 8 horas*



HOJA TECNICA (TDS)

K-1007

ADHESIVO VINILICO PARA PISOS FLOTANTES

TIPO D3 CUMPLE CON LA NORMA DIN EN 204/205

Secado final: 24 horas*, si deja transcurrir mas de 36 horas antes de la aplicación del adhesivo, lije y limpie la superficie.

* Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

Dilución: No necesita

Coloreado: Mezclar 10 cc de Pigmento por litro de KH-60.

Vida Útil: En envase original cerrado, 6 meses.

4. FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar previamente el KH-60 con el Pigmento.

Verter en franjas, evitando la formación de charcos, esparza las franjas con rodillo, pincel o secador hasta lograr una película pareja y uniforme, asegúrese de que el producto penetre en el sustrato para obtener una buena impregnación del mismo.

Si utiliza el KH-60 como Regulador de humedad aplique dos manos cruzadas del producto hasta alcanzar una terminación brillante.

5. LIMPIEZA

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40/K-870 inmediatamente finalizado su uso.

6. PRECAUCIONES

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto Inflamable de 2°, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.

Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

7. PRIMEROS AUXILIOS

Si detecta irritación en piel o mucosas lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos. Ante ingestión, no induzca al vomito e ingiera mucha agua.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-Policlínico Posadas: 4658-7777.

8. PRESENTACIONES

Kekol KH-60 se expende en latas de 4 litros y 10 litros.

8. OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto, solicite y lea la Hoja de Datos de Seguridad.



HOJA TECNICA (TDS)

K-1007

ADHESIVO VINILICO PARA PISOS FLOTANTES

TIPO D3 CUMPLE CON LA NORMA DIN EN 204/205

La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que QUIMICA KEKOL SRL realiza basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol SRL garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones, en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos.

Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las Hojas de Datos Técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico a través de nuestra pagina WEB www.kekol.com.ar, por teléfono al (011) 4484-3924 o por email a info@kekol.com.ar

No hay información adicional

"Las informaciones de esta TDS (Hoja Técnica) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que envuelva el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario"
